

Bydlet lépe. **AGEPAN**[®] SYSTEM



AGEPAN[®] FLEX.

IZOLAČNÍ DESKY PRO
NOVOSTAVBY A ASANACE.

www.agepan.de



VLASTNOSTI A PŘEDNOSTI

- Dřevovláknitá izolace dřevostaveb
- Biologicky nezávadná
- Ideální izolace proti letnímu vedru a zimnímu chladu
- Bezprašné zpracování
- Přispívá k příznivému bytovému prostředí
- Snadno zpracovatelná
- Mimořádně stabilní
- Nedráždí pleť
- Dobrý účinek na vyrovnávání vlhkosti



ZPRACOVÁNÍ

- Řezat s ca. 10 mm nadmírou pro upevnění
- Při zpracování při vysoké vzdušné vlhkosti je nutné rychlé zabudování parozábrany
- Chránit před přímým zvlhnutím

Vhodné nástroje jsou:

Bosch typ T 313 AW
Festo typ Special Cut Wave 155
BTI Typ Special Cut Wave 155
Nůž s vlnitým ostřím
Bosch Elektro-Schwertsäge GFZ 14/16 35A



ZNAKY A STAVEBNÍ FYZIKA

Znaky	Zkušební norma	
Jmenovitá tloušťka (mm)	EN 823	40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200
Hustota (kg/m ³)	EN 1602	50
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti (W/m*K)		0,038
Výpočtová hodnota tepelné vodivosti (W/m*K)		0,039
Součinitel difúzního odporu pro vodní páru (μ)	EN 12086	½
Tepelná jímavost (J/kgK)	DIN 4108-4	2100
Reakce na oheň	EN 13501-1	E
Třída odpadu	EAK	030105/170201
Označení desek	EN 13171	WF-EN 12171-T2-TR1-AF5
Okruh použití	DIN 4108-10	DZ; DI-dk; WH; WI-dk; WTR

VÝROBNÍ PROGRAM

Vlastnost	Jednotka	Tloušťka (mm)									
		40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
Formát (výpočtový rozměr)	mm	1220 x 575									
Krycí plocha jedné desky	m ²	0,70									
Krycí plocha jedné palety	m ²	84	63	56	42	34	28	22	21	17	17
Přibližná hmotnost 1 m ²	kg/m ²	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10
Přibližná hmotnost desky	kg	1,40	1,75	2,11	2,81	3,51	4,21	4,91	5,61	6,31	7,01
Desek ve svazku	ks	10	9	8	6	4	4	4	3	3	2
Svazků na paletě	ks	12	10	10	10	12	10	8	10	8	12

Návod na zpracování a technická data najdete na internetu na adrese www.agepan.de a www.sonae.glunz.de

002005-HDS-04-CZ-0210 | Všechny zde v letáku použité firemní označení a názvy výrobků jsou obchodními názvy a/nebo jsou tyto výrobní značky zapsané vlastníkem jako patentově chráněné. Reprodukce jsou možné pouze s písemným souhlasem firmy Glunz AG a/nebo vlastníkem patentovaných ochranných známek.